



## Техническое описание

### G-line C-Acryl 1K (10 кг)

Однокомпонентный акриловый контактный клей для напольных покрытий

#### Назначение

Однокомпонентный акриловый клей G-line C-Acryl 1K предназначен для укладки на основания с различной впитывающей способностью: гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках (в т.ч. кварц-виниловых плиток); хлорвиниловых (ХВ) покрытий; текстильных покрытий с подложкой из ПВХ, вспененного латекса или полиуретана; каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм в рулонах и плитках; пробковых покрытий с подложкой из ПВХ. Клей особенно эффективен при укладке напольных покрытий на невпитывающие основания (старые ПВХ покрытия, наливные полимерные полы, окрашенные поверхности и т. д.).

#### Описание продукта

G-line G-line C-Acryl 1K состоит на основе водной дисперсии акриловых сополимеров. Не содержит летучих растворителей, морозостойкий, пожаро- и взрывобезопасен. Может применяться на полах с подогревом.

#### Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих трёх суток

необходимо обеспечить температуру воздуха от +15 °C до +25 °C.

#### Подготовка основания

Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих прочности сцепления с основанием: пыль, грязь, масла, жир, краска, ржавчина. Перед началом работы необходимо прогрунтовать основание универсальной грунтовкой G-line UniGrunt. Не допускается нанесение на промерзшую поверхность.

#### Приготовление растворной смеси

Однокомпонентный акриловый клей G-line C-Acryl 1K поставляется в готовом виде. Перед использованием рекомендуется тщательно перемешать клей. Допускается образование полимерной пленки на поверхности клея. Перед применением продукта, пленку удалить.

#### Порядок работы

Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов. Нанесение клея на подготовленное основание рекомендуется зубчатым шпателем А2 или валиком. Напольное покрытие укладывается на высохший клеевой слой. Высохший клеевой слой обладает сильной липкостью, но при сильном надавливании пальцем клей не переходит на палец. Не просушенный клеевой слой может привести к образованию воздушных пузырей под покрытием. Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем прикатывания или приглаживания. Качество склейки зависит от силы нажатия, которая будет применена при укладке. Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°C и влажности не выше 75%. Сварку стыков линолеума производить не раньше, чем через 24 часа. В течении 48 часов после приклеивания не рекомендуется

подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

#### Условия хранения

Хранить тару в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, при температуре от +5°C до +35°C.

#### Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и указаний настоящей инструкции.

*По материалу можно проконсультироваться в технологическом отделе и*

*приобрести в отделе продаж ООО «ССК».*

Гарантийный срок хранения в закрытой таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

#### Характеристики G-line C-Acryl 1K

Температура применения	от + 15°C до + 25°C
Расход (в зависимости от зубчатого шпателя и пористости основания)	0,2 - 0,4 кг/м <sup>2</sup>
Содержание нелетучих веществ, %	65
Время работы с материалом*	10 - 60 минут
Вязкость	35000-90000 мПа*с
Сварка швов	Через 24 часа
Ввод в эксплуатацию	Через 48 часов
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C
*при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (60±10 %)	

ТУ 20.16.56-002-01835853-2019

