



## Техническое описание

### G-line Décor (Бетон) (25 кг)

Смесь сухая штукатурно-домаштиковочная цементно-известковая декоративная

#### Назначение

Сухая смесь предназначена для создания тонкослойного фактурного покрытия (имитация бетонного покрытия) и восстановления декоративных элементов при отделке фасадов и интерьеров из бетонных, кирпичных (заделка швов и вычинки кладки), цементно-известковых и цементных штукатурках, выравнивающие клеевые составы в системах утепления фасадов с применением минераловатных и пенополистирольных плит.

#### Описание продукта

Цементно-известковая сухая строительная смесь G-line Décor (Бетон), состоящая из наполнителя, модифицированная минеральными и полимерными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь, удобную для нанесения и последующего заглаживания. После затвердевания образует морозостойкий и водостойкий раствор. Рекомендуется для ручного нанесения. Цветовые решения под заказ.

#### Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих трёх суток необходимо обеспечить температуру воздуха от +5 °С до

+30 °С. В зависимости от условий окружающей среды жизнеспособность, открытое время может значительно изменяться. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков.

#### Подготовка основания

Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих прочности сцепления с основанием: пыль, грязь, масла, жир, краска, ржавчина. Перед нанесением растворной смеси, поверхность должна быть увлажненной до максимально возможного его насыщения или огрунтованной. Не допускается нанесение на промерзшую поверхность.

#### Приготовление растворной смеси

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси требуется 5,0-5,9 литров воды. Сухую смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность перемешивания – 3-4 минуты. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – не более 2 часов. Растворную смесь следует периодически перемешивать.

#### Порядок работы

##### Штукатурные работы:

Декоративную штукатурку нанести с помощью широкого шпателя необходимым для фактуры слоем. После непродолжительного схватывания затереть с учетом зернистости и структурировать пластмассовой теркой. Для получения однородной фактуры затирку пластиковой теркой следует выполнять вертикальными, горизонтальными или круговыми движениями в одном определенном направлении, в зависимости от ожидаемого эффекта. Затертые участки нельзя затирать

повторно. Растворную смесь следует наносить равномерно без перерывов. Для более качественного выполнения финишного - декоративного слоя рекомендуется заканчивать работу по архитектурным границам. В случае невозможности подобной разбивки рекомендуется границы захваток выполнить при помощи малярной ленты. Для получения цветного покрытия рекомендуется дополнительная окраска. При этом декоративная штукатурка должна предварительно твердеть не менее 7 дней.

#### Домаштиковочные работы

На обрабатываемый декоративный элемент нанести кистью средней жесткости грунтовку, изготовленную из G-line Décor (Бетон) в пропорции с водой G-line Décor (Бетон) : Вода = 25 кг : 5,9 литров. Далее на свежешелюженную грунтовку нанести состав пластичной консистенции в один или несколько слоев. Максимальная толщина при однослойном нанесении не должна превышать 8 мм. Финишный слой нанести выше уровня лицевой поверхности на 2 мм. Затереть губчатой теркой или соскоблить и выровнять участок декоративного элемента специальным инструментом. Защитить нанесенный не схватившийся состав от атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

#### Условия хранения

Мешки хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, при температуре от -30°C до +50°C и влажности воздуха не более 70%.

#### Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и указаний настоящей инструкции.

*По материалу можно проконсультироваться в технологическом отделе и приобрести в отделе продаж ООО «ССК».*

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

#### Характеристики G-line Décor (Бетон)

Температура применения	от + 5°C до + 30°C
Расход сухой смеси	1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм
Расход воды для затворения (Водопотребность)	0,20 – 0,24 л/кг
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,4 мм
Время работы с материалом*	2 часа
Марка по морозостойкости	F100
Прочность сцепления с основанием через 28 суток, не менее	1,0 МПа
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее	10,0 МПа
Эксплуатация в агрессивных средах	5 < pH < 14
Температура эксплуатации	от -50°C до +70°C
*при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (60±10 %)	

ТУ 23.64.10-001-01835853-2019

