



## Техническое описание

### **G-line G-Plaster Premium (30 кг)**

Смесь сухая штукатурная гипсовая

#### **Назначение**

Сухая смесь предназначена для ручного оштукатуривания стен и потолков из бетонных, кирпичных, газо- и пенобетонных оснований при внутренних работах.

#### **Описание продукта**

Сухая смесь на гипсовой основе G-line G-Plaster Premium с добавлением легкого наполнителя, модифицированная минеральными и полимерными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь, удобную для нанесения и последующего заглаживания. Рекомендуется для ручного нанесения. Может окрашиваться без дополнительного шпатлевания.

#### **Условия проведения работ**

При проведении работ и в течение последующих трёх суток необходимо обеспечить температуру воздуха от +5 °С до +30 °С. В зависимости от условий окружающей среды жизнеспособность, открытое время может значительно изменяться. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков.

#### **Подготовка основания**

Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих прочности сцепления с основанием: пыль, грязь, масла, жир, краска, ржавчина. Перед нанесением растворной смеси, поверхность должна быть увлажненной до максимально возможного его насыщения или огрунтованной. Не допускается нанесение на промерзшую поверхность.

#### **Приготовление растворной смеси**

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 30 кг сухой смеси требуется 15,0-16,5 литров воды. Сухую смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность перемешивания – 3-4 минуты. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – не более 1 часа. Растворную смесь следует периодически перемешивать. При машинном нанесении расход воды подбирается опытным путем.

#### **Порядок работы**

При нанесении готовая смесь наносится на поверхность при помощи мастерка или полутерка.

Для создания необходимого слоя следует предварительно устанавливать маяки. Допустимая толщина слоя от 5 до 40 мм по бетону и железобетону, и от 5 до 50 мм по кирпичу. Затирку штукатурки выполнять после начала схватывания штукатурного состава (через 2-2,5 часа от начала нанесения) до требуемой гладкости.

Не рекомендуется воздействие высоких температур и попадания прямых солнечных лучей на обработанную поверхность во время высыхания.

Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь.

Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь.

#### Условия хранения

Мешки хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, при температуре от +5°C до +35°C и влажности воздуха не более 70%.

#### Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и указаний настоящей инструкции.

По материалу можно проконсультироваться в технологическом отделе и приобрести в отделе продаж ООО «ССК».

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления.

#### Характеристики G-line G-75 Plaster

Температура применения	от + 5°C до + 35°C
Расход сухой смеси	0,85-0,9 кг/м <sup>2</sup> /мм
Расход воды для затворения (Водопотребность)	0,50– 0,55 л/кг
Наибольшая крупность зерен заполнителя	1,0 мм
Время работы с материалом, не менее*	1 час
Толщина нанесения: - по бетону, железобетону - по кирпичу	5-50 мм 5-50 мм
Прочность сцепления с основанием через 28 суток, не менее	0,25 МПа
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее	2,5 МПа
Эксплуатация в агрессивных средах	5 < pH < 14
*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10 %)	

ТУ 23.64.10-001-01835853-2019

